

15.01.19. (3)

F 07 3802

Holzer Bodenfarbe Хольцер Боденфарбе

Особенности:

- готовность к эксплуатации через 3 дня
- высокая стойкость
- может применяться для устройства разметки
- для бетонных и деревянных полов



Описание: полуматовая эмаль на основе акрилового сополимера с прекрасной стойкостью к маслам, антифризам, кислотам и щелочам.

Область применения: эмаль предназначена для окрашивания минеральных поверхностей пола внутри и снаружи помещений.

Применяется для устройства стойких цветных покрытий в жилых и промышленных помещениях. Например, на паркингах, складских помещениях, ступенях, лестничных клетках, полах в местах общего пользования. Подходит для окрашивания открытых террас, лестничных маршей.

Пригодные основания: бетонные и цементные в возрасте более 3 суток, а также другие прочные минеральные поверхности. Деревянные, в том числе ранее окрашенные алкидными, алкид-уретановыми и другими прочными эмалями.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход при однослойном нанесении: около 120-170 г/м²

Расход при двухслойном нанесении: около 240-320 г/м²

Состав: специальная водная дисперсия сополимеров акрилата, пигменты, функциональные наполнители и добавки.

Максимальный размер частиц: 40 мкм

Адгезия к бетону в возрасте 3 суток: 1 балл

Устойчивость к влажному истиранию: класс 1 (EN 13300)

Температура применения: от +5 до + 30 °C

Растворитель: вода

pH: около 8,5

Плотность для базы А: около 1,25 г/см³

Плотность для базы В: около 1,20 г/см³

Плотность для базы С: около 1,15 г/см³



Массовая доля нелетучих веществ, не менее 55%

Возможность перекрашивания: через 1 час

Полное высыхание: через 2 часа

Полный набор прочности покрытия: 21 сутки

Цветовая карта: 4 базовых цвета:

Серый / RAL 7001

Коричневый / RAL 8023

Бежевый / RAL 1000

Зеленый / RAL 6018

Nova 2024, RAL Classic, NCS

Базы для колеровки: А – для светлых оттенков, В – для оттенков средней насыщенности, С – для глубоких тонов

Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях.

Расход материала зависит от квалификации исполнителей работ, технологии нанесения и качества подготовки основания и может быть выше указанных значений. Для определения точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте

Предварительная подготовка поверхности: основание должно отвечать требованиям СП 29.13330.2011 и СНиП 3.04.01-87. Прочность основания на сжатие должна быть не менее 10 МПа. Поверхность должна быть сухой чистой и прочной, без отслаивающихся элементов и жировых загрязнений. Непрочные краски, минеральные стяжки необходимо удалить полностью. Прочные старые лакокрасочные покрытия зашлифовать. Поверхности, загрязненные маслами, жирами и другими промышленными отходами, очистить механически или с применением специальных средств. Трещины и выбоины предварительно расшить, обеспылить, а затем загрунтовать Holzer Bodengrund.

Для получения лучшего результата минеральные бетонные или цементные основания необходимо обработать грунтом Holzer Bodengrund.

Условия при работе: температура основания, воздуха и краски перед применением должна быть от +5°C до +30°C, а относительная влажность воздуха не более 80%. Не наносить под прямыми лучами солнца, при сильном ветре, на замерзшее, сырое и покрытое инеем основание.

Подготовка материала: непосредственно перед применением продукт перемешать мешалкой на низких оборотах. При необходимости разбавляется водой до 5% по объему для первого слоя. Окончательный слой наносится без разбавления.

Нанесение: валиком, кистью или распылением. Нанесение слоя краски на одной плоскости необходимо выполнять без перерыва, соблюдая правило «мокрого края».

Очистка инструмента: малярные инструменты очищают водой.

Упаковка: пластиковые ведра 3 кг и 12 кг.



Транспортирование и хранение: транспортировать при температуре выше 0 °С. Хранить при температуре от +5 °С до +30 °С, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления.

Безопасность: материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими материалами.

Утилизация: остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.

