

Holzer Superfarbe
Хольцер Супефарбе**Особенности:**

- ✓ ослепительно белая
- ✓ прекрасная укрывистость
- ✓ удобное нанесение без брызг и потеков



Описание	Глубокоматовая супербелая краска для потолков на основе акрилового сополимера.
Область применения	Краска предназначена для окрашивания потолков внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Рекомендована для лечебных, школьных и детских дошкольных учреждений.
Пригодные основания	Полностью просохшие гипсовые, цементные или полимерные шпатлевки, минеральные штукатурки, бетонные в возрасте более 3 месяцев, гипсокартонные поверхности и обои под покраску. Наносится также на ранее окрашенные водно-дисперсионными красками прочные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на один слой	по финишной шпатлевке – около 100 мл/м ² по фактурным обоям – около 130 мл/м ² по гипсокартонным листам – около 100 мл/м ²
Ориентировочный расход при двухслойном нанесении	Около 200 мл/м ²
Состав	Водная дисперсия стирол-акрилата, пигменты, функциональные наполнители и добавки
Максимальный размер частиц	30 мкм
Температура применения	от +5 до + 30 °С
Растворитель	вода
pH	8,0-8,5
Плотность	Для базы А - около 1,5 г/см ³

Массовая доля нелетучих веществ, не менее	56%
Возможность перекрашивания	Через 1 час
Полное высыхание	Через 3 часа
Полный набор прочности покрытия	21 сутки

Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях.

Расход материала зависит квалификации исполнителей работ, технологии нанесения и качества подготовки основания и может быть выше указанных значений. Для определения точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте

Предварительная подготовка поверхности

Вновь окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности удалить слабую отслаивающуюся краску и зашлифовать поверхность. Краску на известковой основе и меловую побелку необходимо удалить полностью. Основание должно быть ровным, без выпуклостей и углублений. Для получения лучшего результата впитывающее минеральное основание рекомендуется обработать грунтовкой Holzer Tiefgrund. При наличии на поверхности никотиновых пятен или следов протечек предварительно обработать поверхность материалом Holzer Isoliergrund в 2 слоя, полностью высушить.

Подготовка материала

Непосредственно перед применением продукт перемешать мешалкой на низких оборотах. При необходимости для нанесения первого слоя разбавляется водой до 10% по объему при ручном способе или при безвоздушном способе нанесения. При нанесении пневматическим пистолетом - до 20%.

Нанесение

Валиком, кистью или распылением. Нанесение слоя краски на одной плоскости необходимо выполнять без перерыва, соблюдая правило «мокрого края».

Очистка инструмента: Малярные инструменты очищают водой.

Упаковка: пластиковые ведра 2,5; 5,0 и 10,0 литров

Транспортирование и хранение

Транспортировать при температуре выше 0°C. Хранить при температуре от +5 °C до +30 °C, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления.

Безопасность

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками.

Утилизация

Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

При работе с материалом помимо технического описания следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.