

06.02.09. (4)  
P 03 2801

## Holzer Антисептиш

### Особенности:

- препятствует образованию грибка и плесени
- без запаха
- укрепляет слабые основания
- повышает адгезию основани



**Описание:** антисептический грунт глубокого проникновения с индикацией нанесения на основе водной дисперсии акрилового сополимера. Не содержит органических растворителей. Готов к применению.

**Область применения:** предназначен для выравнивания и снижения впитывающей способности, а также укрепления минеральных оснований в помещениях с высоким уровнем влажности или подвергавшихся биопоражению. Для наружных и внутренних работ.

**Пригодные основания:** полностью просохшие цементные, полимерные и гипсовые шпатлевки, силикатный и керамический кирпич, монолитный, сборный бетон, стяжки на цементной, цементно-известковой, ангидритовой или гипсовой основе, ГКЛ и ГВЛ. Не подходит для поверхностей с плесенью или грибком.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

**Цвет:** светло-желтый

**Цвет после высыхания:** светло-желтый

#### Расход:

- по цементной стяжке, штукатурке – около 120 мл/м<sup>2</sup>;
- по гипсокартону – около 70 мл/м<sup>2</sup>;
- по гипсовой штукатурке - около 110 мл/м<sup>2</sup>.

**Время высыхания:** 60 мин

**Необходимое количество слоев:** 1-2

**Состав:** водная дисперсия акрилового сополимера, пигменты, функциональные и биоцидные добавки.

**Температура применения:** от +5°C до + 30°C

**Температура эксплуатации:** -50°C до +70°C

**pH:** 8,0-8,5

**Плотность:** около 1,00 г/см<sup>3</sup>

**Массовая доля нелетучих веществ:** около 8,5%



Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях. Расход материала зависит от квалификации исполнителей работ, технологии нанесения и качества подготовки основания и может быть выше указанных значений. Для определения точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте.

**Предварительная подготовка поверхности:** основание, предназначенное под грунтование очистить механически от грязи, пыли, отслаивающихся элементов, цементного молочка, непрочного поверхностного слоя и жировых загрязнений. Ангидритовые стяжки отшлифовать до появления характерной шероховатости. Поверхности, покрытые плесенью или грибом полностью очистить при помощи специальных средств для их удаления, например, Holzer Дистроер.

**Условия при работе:** температура основания, воздуха и грунта перед применением должна быть от +5°C до +30°C, а относительная влажность воздуха не более 80%.

**Подготовка материала:** непосредственно перед применением продукт перемешать встряхиванием в закрытой упаковке.

**Нанесение:** кисть, щетка, валик. Наносить равномерным тонким слоем без появления наплывов.

**Очистка инструмента:** малярные инструменты очищают водой.

**Упаковка:** пластиковые канистры 5 л и 10 л

**Транспортирование и хранение:** транспортировать при температуре выше 0°C. При наличии стикера с информацией о морозостойкости допускается транспортировка при температуре до -40°C. Хранить при температуре от +5°C до +30°C, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления.

**Безопасность:** материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими материалами.

**Утилизация:** остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

*При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.*

*При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.*

