ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

08.04.19. (1)
P 15 546

EVEX P-500
ЭВЕКС П-500

Особенности:
- выравнивает цвет основания
- повышает адгезию
- предотвращает просвечивание цвета подложки через декоративное штукатурное покрытие
- колеруется в любой цвет

Описание: специальный грунт под декоративные штукатурки. Обеспечивает удобство нанесения декоративных покрытий и исключает просвечивание подложки. Колеруется. Не содержит органических растворителей.

Область применения: предназначен для предварительной обработки гладких минеральных поверхностей перед нанесением затираемых декоративных штукатурок на акриловой или минеральной основе. Для наружных и внутренних работ.

Пригодные основания: сборный и монолитный бетон в возрасте более 3 месяцев, армированный выравнивающий слой в системах теплоизоляции фасадов в возрасте не моложе 3 суток, цементные и гипсовые штукатурки в проектном возрасте, гипсокартонные листы, цементно-стружечные плиты, закрепленные согласно рекомендации производителя.

Не подходит для поверхностей с высолами или пораженных плесенью.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Цвет: белый
Расход: 150-300 г/м^2 в зависимости от впитывающей способности основания и способа нанесения.
Состав: водная дисперсия акрилового сополимера, пигменты, функциональные добавки
Время высыхания: 6 часов
pH: 7,0-8,0
Температура применения: от +5 °С до + 30 °С
Температура эксплуатации: от -50 °С до +65 °С
Плотность: около 1,5 г/см3
Базы для колеровки: A/B
Доступные цветовые карты: Holzer FAÇADE, Nova 2024, RAL, NCS

Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°С и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях.

Предварительная подготовка поверхности: основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017. Поверхность должна быть сухой чистой и прочной, без отслаивающихся элементов и жировых загрязнений. Непрочные водно-дисперсионные краски, минеральные штукатурки необходимо удалить полностью. Поверхности, загрязненные маслами, жирами и другими промышленными отходами, очистить механически или с применением специальных средств. Сильно впитывающие влагу основания такие как гипсокартон, гипсовые штукатурки и т.п. предварительно обработать грунтом Evex P-200.

Подготовка материала: непосредственно перед применением продукт перемешать мешалкой на низких оборотах до однородной консистенции.

Нанесение: наносить на подготовленную поверхность кистью, щеткой, валиком или специальными аппаратами для нанесения зернистых штукатурок. Промежуток времени между окончанием высыхания грунта и началом штукатурных работ должен быть минимальным, чтобы избежать оседания на поверхность основания строительной пыли.

Очистка инструмента: инструменты очищают водой.

Упаковка: пластиковые ведра 16 кг.

Охрана труда: материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Избегать попадания в глаза.

Транспортирование и хранение: при температуре выше 0 °С в плотно закрытой таре. При наличии стикера с информацией о морозостойкости допускается транспортировка при температуре до -40 °С. Хранить при температуре от +5 °С до +30 °С, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 24 месяца.

Утилизация: пустую, сухую тару можно утилизировать с бытовым мусором. Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы.

При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.