

18.05.20. (1)  
F 10 34082

## Holzer Gross 2



**Описание:** глубококоматовая интерьерная латексная краска. Устойчива к легкому мытью без моющих средств.

**Область применения:** краска предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещений. Рекомендована для лечебных, школьных и детских дошкольных учреждений. Подходит для помещений с повышенными требованиями к влагостойкости покрытий.

**Пригодные основания:** полностью просохшие гипсовые, цементные или полимерные шпатлевки, минеральные штукатурки, бетонные в возрасте более 3 месяцев, кирпичные кладки, гипсокартонные поверхности и обои под покраску. Наносится также на ранее окрашенные водно-дисперсионными красками прочные поверхности.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

**Расход на один слой:**

- по финишной шпатлевке – около 110 мл/м<sup>2</sup>;
- по фактурным обоям – около 130 мл/м<sup>2</sup>;
- по гипсокартонным листам – около 120 мл/м<sup>2</sup>.

**Ориентировочный расход при двухслойном нанесении:** около 220 мл/м<sup>2</sup>

**Состав:** водная дисперсия сополимера акрилата, пигменты, функциональные наполнители и добавки.

**Максимальный размер частиц:** 30 мкм

**Температура применения:** от +5°C до + 30°C

**Устойчивость к влажному истиранию:** класс 3 (EN 13300)

**Растворитель:** вода

**pH:** 8,0-8,5

**Плотность:** для базы А - около 1,55 г/см<sup>3</sup>

**Массовая доля нелетучих веществ,** не менее 63%

**Возможность перекрашивания:** через 1 час

**Полное высыхание:** через 3 часа

**Полный набор прочности покрытия:** 21 сутки

**Цветовая карта:** Monicolor Nova 2024, RAL, NCS

**Базы для колеровки:** А – для светлых оттенков, С – для глубоких тонов.



Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях. Расход материала зависит от квалификации исполнителей работ, технологии нанесения и качества подготовки основания и может быть выше указанных значений. Для определения точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте.

**Предварительная подготовка поверхности:** вновь окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности удалить слабую отслаивающуюся краску и зашлифовать поверхность. Краску на известковой основе и меловую побелку необходимо удалить полностью. Для получения лучшего результата впитывающее минеральное основание рекомендуется обработать грунтовкой Holzer Тифгрунт.

**Подготовка материала:** непосредственно перед применением продукт перемешать мешалкой на низких оборотах. При необходимости для нанесения первого слоя разбавляется водой до 10% по объему при ручном способе или при безвоздушном способе нанесения. При нанесении пневматическим пистолетом - до 20%.

**Нанесение:** валиком, кистью или распылением. Нанесение слоя краски на одной плоскости необходимо выполнять без перерыва, соблюдая правило «мокрого края».

**Очистка инструмента:** малярные инструменты очищают водой.

**Упаковка:** пластиковые ведра 0.9 л, 2.5 и 9 л.

**Транспортирование и хранение:** транспортировать при температуре выше 0°C. Хранить при температуре от +5°C до +30°C, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления.

**Безопасность:** материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими материалами.

**Утилизация:** остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.

