

10.10.20. (1)
E 12 82641

Holzer Neo ÜBEROL для различных поверхностей

Особенности:

- термостойкая
- для наружных и внутренних работ
- для окрашивания разных видов металлов, пластика, дерева и бетона
- высокая стойкость к ударам и царапинам
- быстрое высыхание и набор твердости
- образует эластичное покрытие
- без запаха



Описание: многофункциональная краска на основе водной дисперсии акрилового сополимера, не содержит органических растворителей. Обеспечивает исключительные адгезионные свойства на различных поверхностях и высокую защиту от влаги.

Область применения: краска предназначена для высококачественного окрашивания широкого спектра вертикальных и горизонтальных поверхностей как внутри помещений с любым уровнем влажности и эксплуатационной нагрузки, так и снаружи. Подходит для устройства стойких цветных покрытий в жилых и коммерческих помещениях. Рекомендована для лечебных, школьных и детских дошкольных учреждений. Не подходит для окрашивания металлических поверхностей снаружи.

Пригодные основания:

- загрунтованные черные и цветные металлы, эксплуатируемые внутри помещений;
- оцинкованная сталь;
- нержавеющая сталь;
- ПВХ и другие пластики;
- сборный и монолитный бетон в возрасте более 28 суток;
- цементные или цементно-известковые штукатурки в возрасте 14 суток и старше, другие минеральные основания в проектном возрасте;
- полностью просохшие гипсовые, цементные или полимерные шпатлевки, штукатурки;
- вновь окрашиваемые деревянные основания влажностью не более 18%;
- ранее окрашенные прочными не отслаивающимися красками деревянные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на первый слой:

- по гладкой впитывающей поверхности – около 120 мл/м²;
- по гладкой невпитывающей поверхности – около 100 мл/м².



Расход на второй слой:

- по гладкой впитывающей поверхности – около 70 мл/м²;
- по гладкой невпитывающей поверхности – около 50 мл/м².

Ориентировочный расход при двухслойном нанесении: около 180 мл/м²

Состав: специальная водная дисперсия акрилового сополимера, пигменты, ингибиторы коррозии, функциональные наполнители и добавки.

Степень блеска: полуматовая

Максимальный размер частиц: 30 мкм

Устойчивость к влажному истиранию: класс 1 (EN 13300)

Стойкость к химическим соединениям: высокая стойкость к дезинфицирующим средствам, маслам, антифризам, слабым кислотам и щелочам.

Умеренная стойкость к сильным растворителям и спиртам.

Температура применения: от +5°C до +30°C

Термостойкость: +90°C

Растворитель: вода

pH: 8,0-8,5

Плотность: для базы BW - около 1,25 г/см³

Массовая доля нелетучих веществ, не менее 54%

Возможность перекрашивания: через 1 час

Готовность к эксплуатации: пешее передвижение и стойкость к мытью - через 3 дня после нанесения

Полный набор прочности покрытия: 21 сутки

Цветовая карта: Monicolor Nova 2024, RAL Classic, RAL Design, NCS

Базы для колеровки: А – для светлых оттенков, С – для глубоких тонов

Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях.

Расход материала зависит от квалификации исполнителей работ, технологии нанесения и качества подготовки основания и может быть выше указанных значений. Для определения точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка ржавой металлической поверхности: удалить отслоившуюся ржавчину и отшлифовать поверхность при помощи наждачной бумаги, металлической щетки или шлифовальной машины. Обезжирить поверхность органическим растворителем (уайт-спирит, ацетон, бензин, Р-646 и т.д.). Во избежание образования вторичной коррозии обработанный металл следует загрунтовать антикоррозионным грунтом, согласно инструкции производителя.

Подготовка ранее окрашенной деревянной или металлической поверхности: поверхность, не имеющую видимых дефектов (отслоения, вздутия и т.п.), слегка зашлифовать, а затем очистить от пыли. Видимые дефекты полностью удалить механически. При наличии масляных и жировых загрязнений нейтрализовать органическими обезжиривателями. Перед началом окрашивания проверьте совместимость Holzer NEO UBEROL со старым лакокрасочным покрытием: нанесите UBEROL на неболь-



шой участок, дайте высохнуть в течение 2 часов. Если на окрашенной поверхности появятся неоднородность толщины слоя или цветового оттенка, вздутие, то перед началом окрашивания удалите старое покрытие полностью.

Подготовка поверхностей из оцинкованной стали: новые оцинкованные поверхности вымыть мыльным раствором от грязи и пыли, просушить и обезжирить органическими растворителями. При наличии следов ржавчины или белесого налета необходима механическая зачистка с помощью наждачной бумаги. После очистить поверхность от грязи и пыли органическими растворителями, просушить и загрунтовать антикоррозионным грунтом, согласно инструкции производителя.

Подготовка поверхностей цветных металлов: поверхность слегка зашлифовать мелкозернистым абразивом, очистить от пыли и грязи, обезжирить.

Подготовка поверхностей из ПВХ и пластика: очистить поверхность моющим средством и промыть водой, после просушить. Произвести легкую шлифовку поверхности мелкозернистым абразивом, после обезжирить спиртом. Перед началом окрашивания проверить совместимость Holzer NEO UBEROL с данным видом поверхности.

Подготовка деревянных поверхностей: Новые деревянные поверхности должны быть очищены от пыли и масложировых пятен. Смолистые участки древесины необходимо предварительно обработать растворителем (ацетон, уайт-спирит, бензин), высушить и подшлифовать абразивным материалом мелкой зернистости. Поверхность древесины не должна быть подвержена биопоражению. Древесина должна иметь влажность не более 18%. Дефекты на поверхности необходимо устранить при помощи специальных шпатлевок, следуя инструкции производителя.

Подготовка минеральных поверхностей: поверхность механически очистить от грязи, пыли, непрочных остатков старых стяжек, масляных и жировых загрязнений. Старый бетон, непрочные стяжки, пылящие поверхности необходимо загрунтовать, например, Holzer Bodengrund. Горизонтальное основание должно отвечать требованиям СП 29.13330.2011, вертикальные поверхности СНиП 3.04.01-87.

Условия при окраске: окрашиваемая поверхность должна быть сухой, прочной, водостойкой. Температура основания, воздуха и эмали перед применением должна быть не менее +5°C и не более +30°C, а относительная влажность воздуха не более 80%.

Нанесение: перед применением краску тщательно перемешать миксером на низких оборотах. При необходимости краску можно разбавить до 10% чистой водой и снова перемешать. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскораспылителем в 2 слоя. При окрашивании необходимо соблюдать правило «мокрого края», не допуская высыхания слоя краски при окрашивании поверхности от одного угла до другого. Окрашивание деревянных досок производить кистью по направлению вдоль доски.

Очистка инструмента: малярные инструменты очищают водой.

Упаковка: банка 0,9 л; ведро 4,5 л.



Транспортирование и хранение: транспортировать при температуре выше 0°C. Хранить при температуре от +5°C до +30°C, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления.

Безопасность: материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками. Беречь от детей. Избегайте попадания в дыхательные пути, глаза и на кожу. При попадании в глаза или на кожу промойте большим количеством чистой воды. При необходимости обратитесь к врачу.

Утилизация: остатки краски не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.

