

07.12.19. (1)

F 08 4351

EVEX КМО Фактурная ЭВЕКС КМО Фактурная

Особенности:

- пожаро- и взрывобезопасна
- имеет сертификат на группу НГ
- паропроницаемая
- без запаха



Описание: негорючая фактурная краска на основе калиевого жидкого стекла. Позволяет получать различные фактурные покрытия.

Область применения: краска предназначена для устройства декоративных фактурных покрытий стен и потолков на путях эвакуации в местах скопления людей – кинотеатры, спортивные и развлекательные центры и т.п. где необходимо обеспечить класс пожарной опасности КМО.

Пригодные основания: бетонные в возрасте более 28 суток, а также другие прочные подготовленные минеральные поверхности. Цементные штукатурки и шпатлевки в возрасте более 3 суток. Гипсовые штукатурки и шпатлевки, ГКЛ. Не наносить на ранее окрашенные другими составами основания!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на один слой: около 1,0-1,5 кг/м² в зависимости от фактуры и способа нанесения. Для определения точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение.

Состав: водный раствор калиевого жидкого стекла, минеральные наполнения, пигменты, и функциональные наполнители и добавки.

Класс пожарной опасности: КМО

Температура применения: +5 до + 30 °С

Максимальный размер частиц: 1,0 мм

Время высыхания от пыли: через 2 часа

Полное высыхание покрытия: 24-48 часов в зависимости от толщины слоя

Полный набор прочности покрытия: 21 сутки

Плотность: около 1,6 г/см³

pH: 12-13

Сухой остаток: около 67%

Доступные типы фактурных покрытий: «Шуба», «Барашек» и другие

Цветовая карта: ограниченная цветовая карта Holzer Color для силикатных покрытий. Отдельные



цвета по запросу.

Базы для колеровки: база А

Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях.

Предварительная подготовка поверхности: вновь окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся, не относящуюся к группе НГ краску и зашлифовать поверхность. Краску на известковой основе и меловую побелку необходимо удалить полностью. Для получения лучшего результата и снижения расхода краски основание можно обработать грунтом *Holzer Silikatgrund*.

Подготовка материала: непосредственно перед применением продукт перемешать мешалкой на низких оборотах. При необходимости для нанесения первого слоя разбавляется водой до 10% по объему при ручном способе.

Нанесение: валиком или кельмой из нержавеющей стали. Возможно нанесение аппаратами для декоративных фактурных покрытий. Нанесение слоя декоративного покрытия на одной плоскости необходимо выполнять без перерыва, соблюдая правило «мокрого края».

Очистка инструмента: малярные инструменты очищают водой.

Упаковка: пластиковые ведра 16 кг, 44 шт. на поддоне.

Транспортирование и хранение: транспортировать при температуре выше 0°C. Хранить при температуре от +5°C до +30°C, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 6 месяцев со дня изготовления.

Безопасность: материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками.

Утилизация: остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.

