



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

07.04.10. (2)

F 02 1256

EVEX VR-2

ЭВЕКС ВР-2

Особенности:

- ✓ матовая
- ✓ устойчива к сухой чистке
- ✓ паропроницаемая



Описание	Интерьерная краска на основе акрилового сополимера.
Область применения	Краска предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещений с нормальным уровнем влажности.
Пригодные основания	Полностью просохшие гипсовые, цементные или полимерные шпатлевки, минеральные штукатурки, бетонные в возрасте более 3 месяцев, кирпичные кладки, гипсокартонные поверхности и обои под покраску. Наносится также на ранее окрашенные водно-дисперсионными красками прочные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на 1 слой	по финишной шпатлевке – около 170 г/м ² по гипсокартону – около 95 г/м ² по фактурным обоям – 120 г/м ²
Расход при двухслойном нанесении	Около 340 г/м ²
Состав	Водная дисперсия акрилового сополимера, пигменты, функциональные наполнители и добавки
Температура применения	+5°C до +30 °C
Максимальный размер частиц	40 мкм
Возможность перекрашивания	Через 1 час
Полный набор прочности покрытия	21 сутки
Плотность	Около 1,6 г/см ³
pH	8,0-8,5
Сухой остаток	Около 60%
Степень блеска	Глубоко матовая
Цветовая карта	Monicolor Nova 2024, RAL, NCS
Базы для колеровки	A – для светлых оттенков

Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях.

Предварительная подготовка поверхности

Основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017. Вновь окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности удалить слабую отслаивающуюся краску и зашлифовать поверхность. Краску на известковой основе и меловую побелку необходимо удалить полностью. Для получения лучшего результата впитывающее минеральное основание рекомендуется обработать грунтовкой Evex P-200.

Подготовка материала

Непосредственно перед применением продукт перемешать мешалкой на низких оборотах. При необходимости для нанесения первого слоя разбавляется водой до 10% по объему при ручном способе или при безвоздушном способе нанесения. При нанесении пневматическим пистолетом - до 20%.

Нанесение

Валиком, кистью или распылением. Нанесение слоя краски на одной плоскости необходимо выполнять без перерыва, соблюдая правило «мокрого края».

Очистка инструмента: Малярные инструменты очищают водой.

Упаковка: пластиковые ведра 1 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг и 30 кг.

Транспортирование и хранение

Транспортировать при температуре выше 0°C. Хранить при температуре от +5 °С до +30 °С, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления.

Безопасность

Материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками.

Утилизация

Остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.