

30.01.20. (1)  
SP 10 14064

## EVEX PK-15/PK-25 «Камешковая» ЭВЕКС ПК-15/ПК-25 «Камешковая»

### Особенности:

- не требует окрашивания
- экономичная
- атмосферостойкая



**Описание:** готовая к применению декоративная штукатурка с зернистой фактурой на основе водной дисперсии акриловых смол.

**Область применения:** применяется в качестве декоративного покрытия для:

- систем теплоизоляции фасадов композиционных;
- минеральных фасадов зданий;
- стен внутри помещений.

**Пригодные основания:** армированный выравнивающий слой в системах теплоизоляции фасадов в возрасте не моложе 3 суток; сборный и монолитный бетон в возрасте более 3 месяцев; гипсовые штукатурки в проектном возрасте; гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, цементно-стружечные плиты, смонтированные в соответствии с рекомендациями производителя; цементные или цементно-известковые штукатурки в проектном возрасте; другие минеральные основания в проектном возрасте; ранее окрашенные акриловыми красками прочные поверхности. Не подходит для поверхностей с высолами или пораженных плесенью.

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование продукта	Размер зерна, мм	Расход, кг/м <sup>2</sup>
Evex PK-15	1,5	2,4-2,8
Evex PK-25	2,5	3,3-3,8

**Цвет:** белый

**Состав:** водная дисперсия акрилового сополимера с минеральными наполнителями и пигментами.

**Время высыхания до степени 3,** не более 5 часов

**Устойчивость к дождю (20° С, влажность не более 60%):** через 48 часов

**Адгезия к бетону:** не менее 0,65 МПа

**Морозостойкость контактной зоны,** не менее 75 циклов

**Коэффициент паропроницаемости:** 0,02 мг/(м<sup>2</sup>\*ч\*Па)

**Температура применения:** от +5 °С до + 30 °С

**Температура эксплуатации:** от -50 °С до +70 °С



**Растворитель:** вода

**Плотность:** около 1,7 г/см<sup>3</sup>

**Цветовая карта:** Holzer Façade, Monicolor Nova 2024, RAL, NCS

**Базы для колеровки:** белая А – для пастельных оттенков; С – для глубоких тонов.

*Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях. Расход материала зависит от квалификации исполнителей работ, технологии нанесения и качества подготовки основания и может быть выше указанных значений. Для определения точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте.*

**Предварительная подготовка поверхности:** основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017. Поверхность должна быть сухой чистой и прочной, без отслаивающихся элементов и жировых загрязнений. Непрочные водно-дисперсионные краски, минеральные штукатурки необходимо удалить полностью. Поверхности, загрязненные маслами, жирами и другими промышленными отходами, очистить механически или с применением специальных средств. Перед нанесением штукатурки основание следует обработать специальным грунтом под декоративные штукатурки Holzer Quarzgrund или Evex P-500. В случае применения одного из вышеуказанных грунтов под последующее колерованное покрытие, он должен быть также заколерован в тон штукатурки

**Условия при работе:** на здании должны быть установлены кровля, водостоки, отливы. Температура воздуха и штукатурки перед применением должна быть от +5°C до +30°C, а относительная влажность воздуха не более 80%. В течение 3 суток после окончания работ температура должна поддерживаться в указанном диапазоне.

При работе на фасадах строительные леса необходимо защитить от ветра, дождя и солнца фасадными сетками. Не наносить на покрытое снегом или замерзшее основание. Не работать под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре или тумане.

**Подготовка материала:** непосредственно перед применением продукт перемешать мешалкой на низких оборотах.

**Нанесение:** нанести штукатурку сплошным слоем с помощью кельмы из нержавеющей стали в направлении снизу-вверх или специальным распылителем для структурных зернистых штукатурок. Разровнять и снять излишки до достижения слоя на толщину зерна. При нанесении штукатурки необходимо соблюдать правило «мокрого края» (техника «мокрое по мокрому») для достижения равномерной структуры и цвета покрытия. При работе на одной поверхности рекомендуется использовать материал от одной партии или смешивать материалы от разных партий во избежание отклонений цветовых оттенков.

**Очистка инструмента:** инструменты очищают водой.

**Упаковка:** пластиковые ведра 25 кг.



**Транспортирование:** при температуре выше 0 °С в плотно закрытой таре на поддонах.

**Хранение:** срок хранения в невскрытой заводской таре 24 месяца со дня изготовления. Хранить при температуре от +5 до +30 °С, исключая прямое попадание солнечных лучей.

После вскрытия не до конца использованный продукт необходимо хранить в плотно закрытой таре и использовать как можно быстрее.

**Безопасность:** материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими материалами.

**Утилизация:** остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

*При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.*

*При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.*

