

16.04.12. (2)
Р 01 2802

Kübe ПраймерЛюкс

Особенности:

- без брызг и потеков
- до 50% снижает расход краски
- низкий расход
- экологичный



Описание: высоковязкий концентрированный грунт на основе водной дисперсии акрилового сополимера премиум-класса.

Область применения: предназначен для выравнивания и снижения впитывающей способности впитывающих минеральных оснований. Обеспечивает удобство обработки гипсовых и цементных штукатурок. Для наружных и внутренних работ.

Область применения: подготовленные полностью просохшие минеральные поверхности (бетонные, газобетонные, кирпичные, оштукатуренные и т.п.), гипсокартон, а также полимерные шпатлевки.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвет: светло-желтый

Цвет после высыхания: светло-желтый

Расход на один слой без разбавления водой:

- по финишной шпатлевке – 95 мл/м²;
- по гипсокартону – около 75 мл/м².

Расход на один слой при разбавлении водой в соотношении 1:1 по объему:

- по финишной шпатлевке – 115 мл/м²;
- по гипсокартону – около 85 мл/м².

Состав: водная дисперсия акрилового сополимера, пигменты, функциональные добавки.

Необходимое количество слоев: 1

Температура применения: от +5°C до + 30°C

Время высыхания: 2 часа

Содержание сухих компонентов по массе: около 14%

pH: 8-8,5

Плотность: около 1,00 г/см³

Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях.



Расход материала зависит от квалификации исполнителей работ, технологии нанесения и качества подготовки основания и может быть выше указанных значений. Для определения точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте.

Предварительная подготовка поверхности: основание, предназначенное под грунтование очистить механически от грязи, пыли, отслаивающихся элементов, цементного молочка, непрочного поверхностного слоя и жировых загрязнений. Ангидритовые стяжки и поверхности, ранее окрашенные глянцевыми красками отшлифовать до появления характерной шероховатости.

Условия при работе: температура основания, воздуха и грунта перед применением должна быть от +5°C до +30°C, а относительная влажность воздуха не более 80%.

Подготовка материала: непосредственно перед применением продукт перемешать мешалкой на низких оборотах, при необходимости разбавить в пропорции согласно таблице 1 и перемешать повторно.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Основание	Разбавление	Количество проходов
Стены: ГКЛ, ГВЛ, ДСП, Гипсовая штукатурка, новая цементная штукатурка, старая водно-дисперсионная краска, кирпич, пено- и газобетон	макс 1:1	1-2
Потолки: ГКЛ, ГВЛ, ДСП, гипсовая штукатурка или шпатлевка, полимерная шпатлевка, старые цементные штукатурки, водно-дисперсионные, старые алкидные или масляные краски	Без разбавления	1
Потолки: гипсовая, цементная или полимерная шпатлевка	Без разбавления	1
Стяжка цементная, ангидритовая или гипсовая	макс 1:1	1-2

Нанесение: кисть, щетка, валик. Наносить равномерным тонким слоем без появления наплывов в один слой. В отдельных случаях может понадобиться второй слой.

Упаковка: пластиковые ведра 1,0 л; 4,5 л; 9,0 л.

Транспортирование и хранение: транспортировать при температуре выше 0°C. Хранить при температуре от +5°C до +30°C, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления.

Безопасность: материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими материалами.



Утилизация: остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.

