

15.12.08. (3)

F 05 1764

Holzer Superweiss Хольцер Супервайс

Особенности:

- легко наносится
- быстро сохнет
- устойчива к мытью
- отличная укрывистость



Описание: интерьерная краска на основе акрилового сополимера, стойкая к мытью.

Область применения: краска предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещений.

Рекомендована для лечебных, школьных и детских дошкольных учреждений.

Подходит для помещений с повышенными требованиями к влагостойкости покрытий.

Пригодные основания: полностью просохшие гипсовые, цементные или полимерные шпатлевки, минеральные штукатурки, бетонные в возрасте более 3 месяцев, кирпичные кладки, гипсокартонные поверхности и обои под покраску. Наносится также на ранее окрашенные водно-дисперсионными красками прочные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на один слой:

- по финишной шпатлевке – около 90 мл/м²;
- по фактурным обоям – около 115 мл/м²;
- по гипсокартонным листам – около 100 мл/м².

Ориентировочный расход при двухслойном нанесении: около 190 мл/м²

Состав: водная дисперсия стирол-акрилата, пигменты, функциональные наполнители и добавки.

Максимальный размер частиц: 30 мкм

Устойчивость к влажному истиранию: класс 2 (EN 13300)

Температура применения: от +5 до + 30 °C

Растворитель: вода

pH: 8,0-8,5

Плотность: для базы А - около 1,5 г/см³

Массовая доля нелетучих веществ, не менее 56%

Возможность перекрашивания: через 1 час



Полное высыхание: через 3 часа

Полный набор прочности покрытия: 21 сутки

Цветовая карта: Monicolor Nova 2024, RAL, NCS

Базы для колеровки: А – для светлых оттенков, В – для оттенков средней насыщенности

Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях.

Расход материала зависит квалификации исполнителей работ, технологии нанесения и качества подготовки основания и может быть выше указанных значений. Для определения точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте

Предварительная подготовка поверхности: основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017. Вновь окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности удалить слабую отслаивающуюся краску и зашлифовать поверхность. Краску на известковой основе и меловую побелку необходимо удалить полностью. Для получения лучшего результата впитывающее минеральное основание рекомендуется обработать грунтовкой Holzer Tiefgrund.

Подготовка материала: непосредственно перед применением продукт перемешать мешалкой на низких оборотах. При необходимости для нанесения первого слоя разбавляется водой до 10% по объему при ручном способе или при безвоздушном способе нанесения. При нанесении пневматическим пистолетом - до 20%.

Нанесение: валиком, кистью или распылением. Нанесение слоя краски на одной плоскости необходимо выполнять без перерыва, соблюдая правило «мокрого края».

Очистка инструмента: малярные инструменты очищают водой.

Упаковка: пластиковые ведра 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л.

Транспортирование и хранение: транспортировать при температуре выше 0°C. Хранить при температуре от +5 °C до +30 °C, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления.

Безопасность: материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими материалами.

Утилизация: остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.

