

13.11.18. (4)
G 12 4495

Holzer Блок Грунт

Особенности:

- идеален для ГСБ
- снижает риск трещин
- укрепляет слабые основания
- повышает адгезию оснований



Описание: полимерная щелочеустойчивая эмульсия желтого цвета. Не содержит органических растворителей. Готовая к применению. Допускается разбавление чистой водой в соотношении 1:1 при использовании на слабо пористых основаниях.

Область применения: предназначен для выравнивания и снижения впитывающей способности сильно впитывающих минеральных оснований. Обеспечивает удобство обработки гипсовых штукатурок. Для наружных и внутренних работ.

Пригодные основания: газосиликатные, шлакобетонные, керамзитобетонные блоки, газо- и пено-бетон, силикатный и керамический кирпич, монолитный, сборный бетон, стяжки на цементной, цементно-известковой, ангидритовой или гипсовой основе, ГКЛ и ГВЛ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвет: желтый

Цвет после высыхания: светло-желтый

Расход: 100-200 г/м² в зависимости от характеристик поверхности

Время высыхания: 6 часов

Необходимое количество слоев: 1

Состав: водная дисперсия стирол-акрилата, пигменты, функциональные наполнители и добавки.

Температура применения: от +5°C до + 30°C

Температура эксплуатации: -50°C до +70°C

pH: 8,0-8,5

Плотность: около 1,00 г/см³

Массовая доля нелетучих веществ: около 13%

Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях. Расход материала зависит от квалификации исполнителей работ, технологии нанесения и качества подготовки основания и может быть выше указанных значений. Для определения точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте.



Предварительная подготовка поверхности: основание, предназначенное под грунтование очистить механически от грязи, пыли, отслаивающихся элементов, цементного молочка, непрочного поверхностного слоя и жировых загрязнений. Ангидритовые стяжки отшлифовать до появления характерной шероховатости.

Условия при работе: температура основания, воздуха и грунта перед применением должна быть от +5°C до +30°C, а относительная влажность воздуха не более 80%.

Подготовка материала: непосредственно перед применением продукт перемешать встряхиванием в закрытой упаковке. При использовании на слабо впитывающих минеральных основаниях допускается разбавление чистой водой в соотношении 1:1.

Нанесение: кисть, щетка, валик. Наносить равномерным тонким слоем без появления наплывов в один слой. В отдельных случаях может потребоваться второй слой.

Очистка инструмента: малярные инструменты очищают водой.

Упаковка: пластиковые канистры 5 и 10 л.

Транспортирование и хранение: транспортировать при температуре выше 0°C. Хранить при температуре от +5°C до +30°C, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления.

Безопасность: материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими материалами.

Утилизация: остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.

