

10.02.14. (2)
SP 09 1245

Holzer Мультиколор М

Особенности:

- высокая ударопрочность
- экологически безопасна
- устойчива к деформациям
- атмосферостойчивое покрытие



Мозаичная акриловая декоративная штукатурка

Описание: акриловая декоративная штукатурка для создания декоративных тонкослойных покрытий с мозаичной фактурой. Готовая к применению.

Область применения: применяется в качестве декоративного покрытия для:

- декоративной отделки минеральных цоколей и элементов фасадов
- систем фасадных теплоизоляционных композиционных на основе пенополистирола
- стен внутри помещений в коридорах, холлах и других
- входных групп

Пригодные основания: армированный выравнивающий слой в системах теплоизоляции фасадов на основе пенополистирола в возрасте не моложе 3 суток, полностью просохшие цементные штукатурки в проектном возрасте, сборный и монолитный бетон в возрасте более 3 месяцев (влажность не более 4%), гипсокартонные или цементно-стружечные плиты, закрепленные согласно рекомендации производителя. Не подходит для поверхностей с высолами или пораженных плесенью.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Состав: водная дисперсия акрилового сополимера с цветной кварцевой или мраморной крошкой, функциональные добавки

Цвет: готовые решения согласно каталогу

Расход: 2,5-4,0 кг/м²

Размер зерна: 0,8-1,2 мм

Время высыхания: через 48 часов

Устойчивость к дождю: через 48 часов

Полный набор прочности покрытия: 21 сутки

Адгезия к бетону: не менее 1 МПа

Морозостойкость контактной зоны, не менее 100 циклов



pH: 7,0-8,0

Температура применения: от +5°C до +30°C

Температура эксплуатации: от -50°C до +70°C

Плотность: около 1,8 г/см³

Паропроницаемость: категория V2, Sd = 0.14-1.4м

Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях.

Расход материала зависит от квалификации исполнителей работ, технологии нанесения и качества подготовки основания и может быть выше указанных значений. Для определения точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на объекте

Предварительная подготовка поверхности: основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017. Поверхность должна быть сухой чистой и прочной, без отслаивающихся элементов и жировых загрязнений. Непрочные водно-дисперсионные краски, минеральные штукатурки необходимо удалить полностью. Поверхности, загрязненные маслами, жирами и другими промышленными отходами, очистить механически или с применением специальных средств. Сильно впитывающие основания предварительно обработать грунтом Holzer Грундирмиттель. Перед нанесением штукатурки основание следует обработать специальным грунтом под декоративные штукатурки Holzer Кварц-грунт, который должен быть заколерован в оттенок согласно таблице, размещенной на упаковке Holzer Мультиколор М.

Условия при наружных работах: на здании должны быть установлены кровля, водостоки, отливы. Температура воздуха и штукатурки перед применением должна быть от +5°C до +30°C, а относительная влажность воздуха не более 80%. В течение 3 суток после окончания работ температура должна поддерживаться в указанном диапазоне.

При работе на фасадах строительные леса необходимо защитить от ветра, дождя и солнца фасадными сетками.

Не наносить на покрытое снегом или замерзшее основание. Не наносить под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре или тумане.

На цоколях зданий, должны быть исключены капиллярный подсос и поступление влаги из основания во избежание отслаивания декоративного покрытия.

Условия при внутренних работах: температура воздуха и штукатурки перед применением должна быть от +5°C до +30°C, а относительная влажность воздуха не более 80%.

Подготовка материала: непосредственно перед применением продукт перемешать мешалкой на низких оборотах. При необходимости добавить до 800 мл чистой воды на ведро 25 кг и повторно перемешать.

Ручное нанесение: нанести штукатурку сплошным слоем с помощью кельмы из нержавеющей стали в направлении снизу-вверх под углом 50-60° на толщину примерно полтора зерна и заглаживать,



обеспечивая полное укрывание основания. При нанесении штукатурки необходимо соблюдать правило «мокрого края» (техника «мокрое по мокрому») для достижения равномерной структуры и цвета покрытия. При работе на одной поверхности рекомендуется использовать материал от одной партии или смешивать материалы от разных партий во избежание отклонений цветовых оттенков.

Механизированное нанесение: может наноситься специальным распылителем для зернистых штукатурок.

Очистка инструмента: инструменты очищают водой сразу после использования.

Последующая защита покрытия при наружных работах: для уменьшения водопоглощения декоративного мозаичного покрытия рекомендуется обработать его гидрофобизатором Holzer Drop-Stop. Нанесение гидрофобизатора выполняется сразу после высыхания штукатурки.

Последующая защита покрытия при внутренних работах: для повышения стойкости к загрязнению и механическим повреждениям штукатурный слой рекомендуется лаком Holzer Festlack. Нанесение лака выполняется сразу после высыхания штукатурки.

Упаковка: пластиковые ведра 25 кг.

Транспортирование: при температуре выше 0°C в плотно закрытой таре на поддонах.

Хранение: срок хранения в невскрытой заводской таре 24 месяца со дня изготовления. Хранить при температуре от +5°C до +30°C, исключая прямое попадание солнечных лучей.

После вскрытия не до конца использованный продукт необходимо хранить в плотно закрытой таре и использовать как можно быстрее.

Безопасность: материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими штукатурками.

Утилизация: остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.

