

EVEX VR-1

F 01 1154

ЭВЕКС ВР-1**Особенности:**

- ✓ Супербелая
- ✓ Глубокоматовая
- ✓ паропроницаемая



Описание	Водно-дисперсионная глубоко матовая краска на основе полимерного латекса
Область применения	Краска предназначена для окрашивания потолков внутри помещений с нормальной влажностью.
Пригодные основания	Полностью просохшие гипсовые, цементные или полимерные шпатлевки, минеральные штукатурки, бетонные в возрасте более 3 месяцев, кирпичные кладки, гипсокартонные поверхности и обои под покраску. Наносится также на ранее окрашенные водно-дисперсионными красками прочные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на 1 слой	по финишной шпатлевке – около 175 г/м ² по гипсокартону – около 100 г/м ² по фактурным обоям – 130 г/м ²
Расход при двухслойном нанесении	Около 350 г/м ²
Состав	Водная дисперсия акрилового сополимера, пигменты, функциональные наполнители и добавки
Температура применения	+5°C до +30 °C
Максимальный размер частиц	40 мкм
Возможность перекрашивания	Через 1 час
Полный набор прочности покрытия	21 сутки
Плотность	Около 1,6 г/см ³
pH	8,0-8,5
Сухой остаток	Около 61%
Степень блеска	Глубоко матовая

Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях.

Предварительная подготовка поверхности

Вновь окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенной поверхности удалить слабую отслаивающуюся краску и зашлифовать поверхность. Краску на известковой основе и меловую побелку необходимо удалить полностью. Для получения лучшего результата впитывающее минеральное основание рекомендуется обработать грунтовкой Evex P-200.

Подготовка материала

Непосредственно перед применением продукт перемешать мешалкой на низких оборотах. При необходимости для нанесения первого слоя разбавляется водой до 10% по объему при ручном способе или при безвоздушном способе нанесения. При нанесении пневматическим пистолетом - до 20%.

Нанесение

Валиком, кистью или распылением. Нанесение слоя краски на одной плоскости необходимо выполнять без перерыва, соблюдая правило «мокрого края».

Очистка инструмента: Малярные инструменты очищают водой.

Упаковка: пластиковые ведра 3 кг, 7 кг, 14 кг и 45 кг.

Транспортирование и хранение

Транспортировать при температуре выше 0°C. Хранить при температуре от +5 °С до +30 °С, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 12 месяцев со дня изготовления.

Безопасность

Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками.

Утилизация

Остатки краски не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

При работе с материалом помимо технического описания следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.