

07.04.10. (2)
F 02 1256

EVEX VR-2 ЭВЕКС ВР-2

Особенности:

- глубокоматовая
- устойчива к сухой чистке
- паропроницаемая



Описание: интерьерная краска на основе акрилового сополимера.

Область применения: предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещений с нормальным уровнем влажности.

Пригодные основания: полностью просохшие гипсовые, цементные или полимерные шпатлевки, минеральные штукатурки, бетонные в возрасте более 3 месяцев, кирпичные кладки, гипсокартонные поверхности и обои под покраску. Наносится также на ранее окрашенные водно-дисперсионными красками прочные поверхности.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход на один слой:

по финишной шпатлевке – около 170 г/м²;

по гипсокартону – около 95 г/м²;

по фактурным обоям – около 120 г/м².

Расход при двухслойном нанесении: около 340 г/м²

Состав: водная дисперсия акрилового сополимера, пигменты, функциональные наполнители и добавки.

Температура применения: +5°C до +30°C

Максимальный размер частиц: 40 мкм

Возможность перекрашивания: через 1 час

Полный набор прочности покрытия: 21 сутки

Плотность: около 1.6 г/см³

pH: 8.0-8.5

Сухой остаток: около 60%

Степень блеска: глубокоматовая

Цветовая карта: Monicolor Nova 2024. RAL, NCS

Базы для колеровки: белая А - для светлых оттенков



Все показатели качества приведены для температуры окружающей среды +20°C и относительной влажности воздуха 60%. Технические характеристики продукта могут отличаться от указанных при других условиях.

Предварительная подготовка поверхности: основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017. Вновь окрашиваемую поверхность очистить от грязи, пыли и жировых загрязнений. С ранее окрашенного основания удалить слабую отслаивающуюся краску и зашлифовать поверхность. Краску на известковой основе и меловую побелку необходимо удалить полностью. Для получения лучшего результата впитывающее минеральное основание рекомендуется обработать грунтовкой Evex P-200.

Подготовка материала: непосредственно перед применением продукт перемешать мешалкой на низких оборотах. При необходимости для нанесения первого слоя разбавить водой до 10% по объему при ручном способе или при безвоздушном способе нанесения. При нанесении пневматическим пистолетом до 20%.

Нанесение: валиком, кистью или распылением. Нанесение слоя краски на одной плоскости необходимо выполнять без перерыва, соблюдая правило «мокрого края».

Очистка инструмента: малярные инструменты очищают водой.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать при температуре выше 0°C. Хранить при температуре от +5°C до +30°C, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов. Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления.

Безопасность: материал пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками.

Утилизация: остатки материала не выливать в канализацию и водоемы. Пустую упаковку можно утилизировать как бытовой мусор.

При работе с материалом, помимо технического описания, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием.

При возникновении любых вопросов относительно применения материала следует проконсультироваться с производителем.

